

Productomschrijving

De 5000 Parket Bond is een oplosmiddelvrije, elastische 1k parketlijm gebaseerd op MSP, welke door middel van de luchtvochtigheid uithard.

Eigenschappen

- Geeft geen weekmaker uittreding.
- Geen last van uitzetting van hout, de 5000 Parket Bond is watervrij.
- Door de blijvende elasticiteit absorbeert de lijm geluid en trillingen.
- Temperatuur bestendigheid van -40°C tot +100°C
- Bestand tegen vocht, vorst, weersinvloeden, UV-licht en korte inwerking van verdunde zuren en zouten.
- Verwerkingstemperatuur van +5°C tot +35°C
- Schimmelbestendig

Toepassingen

- Toe te passen op alle soorten parketvloeren, zelf alle tapis vloeren.
- Zonder primer toe te passen op alle voorkomende ondervloeren.
- Toe te passen bij vloerverwarming.

Assortiment

De lijm wordt verpakt in emmers van 10KG, met een naturel kleur.

Technische productgegevens

| | | | |
|--------------|--------------------|------------|--------|
| Basis | MSP | | |
| Karakter | Elastisch | | |
| Dichtheid | K/m ³ | 1690 | |
| Kleur | Naturel | | |
| Consistentie | Pasteus | | |
| Huidvorming | Min. | bij +20°C | Ca. 30 |
| Hardheid | Shore A | Ca. 50 | |
| Krimp | Geen | | |
| Doorharding | mm | Per 24 uur | 2-3 |
| Maximale Rek | % | 250 | |
| Treksterkte | N/mm ² | Ca. 1,5 | |
| Verbruik | m ² /kg | 0,7-1,4 | |

Verwerkingscondities

Vorbereiding ondergrond: De ondergrond dient vlak, schoon, stofvrij en vast te zijn. Oude parketvloeren en oude oppervlaktelagen die ongeschikt zijn om als ondergrond voor de lijm te dienen zoals verfresten, vernis en oude lijmlagen, moeten grondig verwijderd te worden. Poreuze en poederige ondergronden voorbehandelen met 2307 PU Primer Bond. Bij een te hoog vochtgehalte in de ondervloer gebruik 2307 PU Primer Bond. Tip: Ontvetten van vette houtsoorten geeft een betere verlijming.

Aanbevelingen & beperkingen

De 5000 Parket Bond met behulp van een getande lijmkam op de ondergrond aanbrengen. Daarna het parket op de juiste plaats aanbrengen en in de 5000 Parket Bond drukken. Eventuele correcties kunnen binnen 10 min. worden uitgevoerd. De beste verlijming wordt bereikt wanneer er een lijmlaag na indrukking overblijft van ongeveer 2 mm. De open tijd van 5000 Parket Bond bedraagt ca. 30 min. Indien er veel spanning op het parket staat dient men na het leggen gedurende de afbindtijd het parket met enige zware voorwerpen op zijn plaats te houden. Na het leggen mag de eerste 4-6 uur niet over het ingelijmde parket gelopen worden. Er dient rekening te worden gehouden met het uitzetten van het parket op aangrenzende bouwdelen. Schuren/lakken van het parket mag pas plaats vinden na 24 uur. Natte lijmresten zijn te verwijderen met 2301 Bond Cleaner. De aangegeven verwerkingstijden zijn gebaseerd bij +20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

Deze lijm heeft vocht nodig tijdens de uitharding. Een te gering vochtaanbod van omgeving ondergrond en parket vertraagt de doorharding. Bij de verlijming dient er op gelet te worden, dat de temperatuur van de ondervloer, lijm, parket en verwerkingsruimte gelijk zijn. Bij koud weer moet daarom zowel het parket als de lijm tijdig in de verwerkingsruimte geacclimatiseerd worden. Houtvochtigheid van het parket moet tussen 8% en 12% liggen.

Veiligheid & gezondheid

Langdurig contact met de huid mijden. Als niet uitgehard materiaal in de ogen komt, deze goed met veel water uitspoelen, vervolgens een arts raadplegen. Productveiligheidsinformatieblad is op verzoek beschikbaar.

Houdbaarheid

Wanneer de verpakking niet geopend is en deze droog, koel, vorstvrij, met een temperatuur tussen +5°C en +25°C bewaard wordt, is het product minstens 6 maanden houdbaar, na de productiedatum.

Reiniging

Vers- / niet uitgehard materiaal verwijderen op ondergronden en gereedschap met 2301 Bond Cleaner, handen / huid reinigen met 2304 Bond Ultra Wipes. Uitgehard materiaal is alleen mechanisch te verwijderen.

Aansprakelijkheid & garantie

Lijm-expert BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.