

## Productomschrijving

De 5010 PVC Bond is een oplosmiddelvrije PVC- en Vinyllijm gebaseerd op een acrylaat dispersie met een zeer hoge aanvangshechting.

## Eigenschappen

- Geeft geen weekmaker uittreding.
- Geen last van uitzetting van hout, de 5010 Parket Bond is watervrij.
- Door de blijvende elasticiteit absorbeert de lijm geluid en trillingen.
- Temperatuur bestendigheid van -40°C tot +100°C
- Bestand tegen vocht, vorst, weersinvloeden, UV-licht en korte inwerking van verdunde zuren en zouten.
- Verwerkingstemperatuur van +5°C tot +35°C
- Schimmelbestendig

## Toepassingen

- Voor het verlijmen van PVC-, vinyl- en rubber vloerbedekking, in stroken en in tegels.
- Toe te passen op de meeste voorkomende ondergronden.
- Toe te passen als universele lijm voor alle gangbare soorten zachte en halfzachte vloerbedekking voor binnen op vloer en wand.

## Assortiment

De lijm wordt verpakt in emmers van 10KG, met een witte kleur.

## Technische productgegevens

Basis	Acrylaat dispersie	
Vaste stofgehalte	%	Ca. 58
Dichtheid	kg/m <sup>3</sup>	1040
pH-waarde		8
Consistentie		Pasteus
Viscositeit	mPa-s	20.000
Open tijd	Min.	Bij 20°C en 65% rel. luchtvochtigheid Ca. 40
Krimp		Geen
Doorharding	mm	Per 24 uur 2-3
Maximale Rek	%	250
Temperatuurbestendigheid	°C	+5 - +45
Verbruik	m <sup>2</sup> /kg	0,25-0,35

## Verwerkingscondities

De 5010 PVC Bond met behulp van een lijmkam (A3) gelijkmatig op een schone, vetvrije, gladde en vlakke ondergrond aanbrengen, indien nodig vooraf egaliseren. Lijm laten drogen totdat deze transparant is (ca. 40 min, aanbrengen binnen max 240 min). Na het aanbrengen van de lijm de voerbedekking inleggen en walsen met behulp van een zware rol (ca. 45 kg, werkbreedte 42cm, doorsnee 11cm). Opstaande gedeelten eventueel extra verzwaren. Luchtinsluiting onder de vloerbedekking zien te voorkomen. Indien nodig na 30 minuten de kopse kan en naden nogmaals walsen. Natte lijmresten zijn te verwijderen met een vochtige doek. De aangegeven verwerkingstijden zijn gebaseerd op +20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

## Aanbevelingen & beperkingen

Bij de verlijming dient er op gelet te worden, dat de temperatuur van de ondervloer, de lijm, het te verwerken materiaal en de verwerkingsruimte gelijk zijn. Alle te verlijmen materialen, evenals de lijm moeten minimaal 48 uur in de verwerkingsruimte geacclimatiseerd worden. De ondergrond dient te voldoen aan de eisen van ATV DIN 18 365 "Vloerbedekking werkzaamheden", BS CP 8203 & 8204 of vergelijkbare nationale normen. De ondergrond dient schoon, droog, homogeen en vrij te zijn van oneffenheden en stoffen die de aanhechting kunnen belemmeren.

## Veiligheid & gezondheid

Langdurig contact met de huid mijden. Als niet uitgehard materiaal in de ogen komt, deze goed met veel water uitspoelen, vervolgens een arts raadplegen. Productveiligheidsinformatieblad is op verzoek beschikbaar.

## Houdbaarheid

Wanneer de verpakking niet geopend is en deze droog, koel en vorstvrij bewaard wordt, is het product minstens 12 maanden houdbaar, na de productiedatum.

## Reiniging

Vers- / niet uitgehard materiaal verwijderen op ondergronden en gereedschap met 2301 Bond Cleaner, handen / huid reinigen met 2304 Bond Ultra Wipes. Uitgehard materiaal is alleen mechanisch te verwijderen.

## Aansprakelijkheid & garantie

Lijm-expert BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.