

Productomschrijving

De 2307 PU Primer Bond is een hoogwaardig 1-komponent voorstrijkmiddel, dat erg snel droogt, gebaseerd op polyurethaan.

Eigenschappen

Vochtscherm tot ca. 4 CM %. Universeel toepasbaar. Korte droogtijd. Zeer laag verbruik. Inzetbaar voor vloerverwarming.

Toepassingen

Voor het afsluiten en/of het verstevigen van sterk zuigende en vaste of verzandende ondervloeren. Kan ook als afsluiting dienen tegen capillair optrekkend vocht of restvocht in betonvloeren en cementdekvloeren tot 4 CMprocent (cementdekvloeren met vloerverwarming: 3 CM-procent). Geschikt voor vloerverwarming. De ondervloer moet voldoen aan de eisen van ATV DIN 18 365 (Eisen aan de ondervloer) resp. ATV DIN 18 356 (Leg- en onderhoudsinstructies). De ondervloer moet schoon, vrij van scheuren, stevig en vrij van oplosmiddelen zijn. Oude vloerbedekking en niet vastzittende lijm en egalisatieresten moeten mechanisch volledig worden verwijderd. Nieuwe beton- en cementdekvloeren borstelen en stofzuigen, bouwresten verwijderen. Anhydritevloeren altijd schuren (korrelgrootte 16) en stofzuigen. Hardsteen en tegelvloeren opschuren of grondig reinigen met 2301 Bond Cleaner. Maximale CM-vochtgehalte bij onderstaande toepassingen zijn: Beton- en cementdekvloer binnen, op isolatie of scheidingslaag, 2,0 CM%. Anhydritevloeren binnen, zonder vloerverwarming, 0,5 CM%. Anhydritevloeren binnen, met vloerverwarming, 0,3 CM%.

Technische eigenschappen

Basis	Polyurethaan		
Kleur	Licht Bruin		
Verwerkingstemperatuur	°C		10 tot 30
Soortelijk gewicht	kg/m ³		1,0
Verbruik	m ² /kg	ca.	6-10
Uithardingstijd	Min.		90

Assortiment

Wordt geleverd in blikken van 5kg.

Verwerkingscondities

De ondervloer moet schoon, droog, scheurvrij, trek- en drukvast zijn. Verpakking voor gebruik goed schudden en aansluitend het product met een veloursroller gelijkmatig en dun opbrengen. Indien de ondervloer geen oneffenheden vertoont kan ook een lamsvachroller gebruikt worden. Plasvorming vermijden. Voor blokkering van capillair optrekkend vocht of restvocht in beton- of cementvloeren moet na uitharding van de eerste laag altijd kruislings en binnen 24 uur een tweede laag worden aangebracht. Bij gebruik van EGALINE 10 A of 10 C dient er een derde laag PU MULTI PRIMER aangebracht te worden en afgewerkt te worden met vuur gedroogd kwartszand (zie doc. blad EGALINE 10 A of 10 C).

Houdbaarheid

Wanneer de verpakking niet geopend is en deze droog, koel en rechtopstaand, is het product 6 maanden houdbaar.

Veiligheid & gezondheid

Langdurig huidcontact voorkomen. Wanneer er niet uitgehard materiaal in de ogen komt, deze goed met veel water uitspoelen, vervolgens een arts raadplegen. 2307 PU Primer Bond gesloten en buiten bereik van kinderen op een veilige plek opslaan. Niet roken en / of in de nabijheid van open vuur verwerken. In goed geventileerde omstandigheden / ruimten verwerken. Niet roken en / of in de nabijheid van open vuur verwerken. Handschoenen, veiligheidsbril en geschikte werkkleding dragen. Productveiligheidsinformatieblad is op verzoek beschikbaar.

Reiniging

Vers- / niet uitgehard materiaal verwijderen op ondergronden en gereedschap met 2301 Bond-Cleaner, hand / huid reinigen met 2304 Bond ULTRA WIPES. Uitgehard materiaal is uitzonderlijk mechanisch te verwijderen.

Aansprakelijkheid & garantie

Lijmexpert BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.