

Productomschrijving

De 630 Web Spray is een sterke verspuitbare contactlijm. De lijm is geschikt voor de meeste toepassingen, het lijmen van tapijt, vilt, hout, plaatmateriaal, MDF, kurk, fineer en HPL.

De lijm kan zonder compressor of andere benodigdheden verwerkt worden onder constante druk. Kan als gebruiksklare set geleverd worden, zonder onderhoud, kortom erg gebruiksvriendelijk. De lijm is gelijkmatig en snel te verwerken, met een korte afdamptijd en een lange opentijd.



Eigenschappen

- Extreem sterk.
- Gemakkelijk te verwerken.
- Korte afdamptijd.
- Heeft een constante druk.
- hoog rendement

Weekmaker-, olie-, en bitumen houdende materialen dienen vooraf getest te worden op geschiktheid. o.a. olie en oplosmiddel houdende cleaner, verf, lak, beits kunnen de verlijming aantasten. Het is raadzaam om het te verwerken materiaal van te voren te testen op geschiktheid

Technische specificaties

Basis	Synthetisch SBR		
Soortelijk gewicht lijm	kg/l		ca. 0,81
Vaste stoffen gehalte	%		34-38
Hoedanigheid			drukvat
Afdamptijd	Min.	Bij +20°C	2-3
Kleur			Transparant
Hittebestendigheid	°C		110
Opentijd	min		60
Verbruik	m ² /kg	max.	12

Assortiment

Te verkrijgen in canisters met een formaat van 22 L en een gewicht van 17 KG.

Slang en pistool niet standaard erbij geleverd.

Verwerkingscondities

De te lijmen oppervlakken dienen droog en stof- en vetvrij zijn. Voldoende, maar ook niet teveel lijm aanbrengen op beide te lijmen materialen. Verwerking dient uitsluitend te geschieden op aan de omgevingstemperatuur geacclimatiseerde materialen bij temperaturen tussen +15°C en +35°C. 630 Web-Spray 2-zijdig aanbrengen, ca. 2-5 min., laten drogen, samenvoegen en krachtig over het gehele oppervlak aanrollen. Bij voorkeur met een aandrukrol. Eindsterkte bereikt na ca. 24 uur.

Veiligheid & gezondheid

Mijd langdurig contact met de huid. Als niet uitgehard materiaal in de ogen komt, deze goed met veel water uitspoelen, vervolgens een arts raadplegen. Veiligheidsbril, handschoenen en geschikte werkkleding dragen. Alleen verwerken in goed geventileerde ruimten. Niet roken en / of in de nabijheid van open vuur verwerken. 630 Web-Spray buiten bereik van kinderen op een veilige plek opslaan. Productveiligheidsinformatieblad is op verzoek beschikbaar.

Houdbaarheid

Wanneer de verpakking niet geopend is en deze droog en koel, met een temperatuur van 20°C, is het product 12 maanden houdbaar, na de productiedatum.

Reiniging

Vers- / niet uitgehard gemorst 630 Web-Spray op ondergrond en gereedschap direct verwijderen met 2301 Bond Cleaner. Handen / huid reinigen met 2304 Bond ULTRA WIPES. Uitgehard is 650 HPL Bond uitstekend biobased verwijderbaar.

Aansprakelijkheid & garantie

Lijmexpert BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.